



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY D4



AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Gotowy do użycia jednoskładnikowy, konstrukcyjny klej poliuretanowy o bardzo wysokiej odporności na wodę – klasa D4. Charakteryzuje się bardzo mocną siłą spajania i doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych, a także metali, szkła, tworzyw sztucznych i większości materiałów budowlanych z wyjątkiem styropianu, PE, PP.

Nr art.:

R-161 Klej do drewna poliuretanowy - 70ml, blister

R-123 Klej do drewna poliuretanowy - 250ml

CECHY	KORZYŚCI
<ul style="list-style-type: none"> - nie zawiera rozpuszczalników - spienia się podczas utwardzania - po utwardzeniu odporny na wilgoć (klasa D4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ekologiczny, nie wydziela szkodliwych oparów - wypełnia wszystkie nierówności klejonych elementów - możliwość klejenia elementów pracujących w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. łazienki

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
<p>Klejenie drewnianych elementów konstrukcyjnych np. schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, materiałów izolacyjnych, elementów łodzi i jachtów, konstrukcji ogrodowych. Klei również wilgotne drewno. Niezastąpiony w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody i wilgoci.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klejone powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. 2. Jedną z łączonych powierzchni lekko zwilżyć wodą dla przyspieszenia utwardzania kleju. 3. Na drugą powierzchnię nanieść klej i rozprowadzić pędzlem lub szpachlą z drobnymi zębami. 4. Sklejane elementy złączyć i skręcić na ok. 3 godziny. 5. Pełną wytrzymałość spoinie uzyskuje po 8-16h.

WSKAZÓWKI I PORADY

UWAGA: Narzędzia czyścić spirytusem lub acetonem przed utwardzeniem kleju.

DANE TECHNICZNE

nr art.:	R-161, R-123	kolor:	jasnobrązowy
kod taryfy celnej:	3506 10 00	czas otwartego schnięcia:	5 min
EAN:	5902051002161	czas pełnego utwardzenia:	8 godzin
	5902051002123	odporność na temp.:	-30°C ÷ 60°C
opakowanie:	70 ml, 250 ml		
okres ważności:	36 miesięcy (70 ml)		
	24 miesiące (250 ml)		



KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY D4

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Klej Konstrukcyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00